

POLIURETANI CONVENZIONALI

	DENSITA'	COLORE	PORTANZA	DEFORMAZIONE PERMANENTE	PERDITA PORTANZA
NIR T 24/E	24	bianco	Kpa 3,2	2,50	28
25 EP	25	verde	Kpa 3,4	1,60	25
NIR T 25/E	25	arancio	Kpa 2,8	2,00	26
NIR T 25/S	25	giallo	Kpa 3,2	2,00	28
28 EP	28	bianco	Kpa 3,6	1,00	24
NIR T 28/S	28	giallo	Kpa 3,4	2,00	25
P 7/28 G	28	bianco	Kpa 4,6	2,00	27
PURO 28/29	28	arancio	Kpa 2,9	3,50	20
PURO 28/36	28	rosa	Kpa 3,6	4,00	25
30 EP	30	bianco o beige	Kpa 3,7	1,00	23
PF 30/M	30	verde chiaro	Kpa 3,5	2,00	24
PF 30	30	azzurro	Kpa 4,2	2,00	26
NIR T 30/C	30	grigio	Kpa 2,8	2,00	24
30 EM	30	arancio	Kpa 2,4	2,68	18,7
NIR T 30/N	30	grigio	Kpa 4,5	2,00	26
30 RC/5E ignifugo	30	verde	Kpa 3,6	2,50	25
3535 SAFARI	35	maculato verde/bianco	Kpa 3,5	5,00	19
LYMPHA 35	33	tabacco	Kpa 3,8	3,50	22
LYMPHA 35/M	33	bianco	Kpa 3	3,50	22
T 35	35	azzurro	Kpa 4,8	1,50	22
PF 35 M	35	nero	Kpa 2,8	2,00	20
35 EP	35	bianco o rosa	Kpa 3,6	2,50	20
NIR T 35/S	32	tabacco	Kpa 3,8	2,00	23
35SS	35	verde o rosso	Kpa 3	2,00	18
35S	35	verde o rosso	Kpa 3,8	2,00	20
PF 40	40	arancio	Kpa 4,7	1,50	20
PF 40/M	40	azzurro	Kpa 3,2	2,00	20
T 40	40	bianco o antracite	Kpa 6,6	1,50	24
LS45038	43	blu	Kpa 3,8	3,00	22